

Mesalin – Gulvplater Unilin Deluxe

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Svært strukturell U7 (P6) sponplate med en svært brannhemmende (Cfl-s1), sklihemmende (R10) og slitesterk (AC4) overflate og på kantene ferdig med not og fjær. Mezzanine U7 Supreme Deluxe TG er egnet for bruk i tørre forhold, serviceklasse 1, hovedsakelig for mesaningsulv. Brannreaksjonen til standardproduktet er Bfl-s1-sertifisert. Mezzanine U7 Supreme Deluxe TG består av 89 % fornybare materialer og er laget av 100 % gjenvunnet trevirke, hvorav 95 % er resirkulert tre. Dette produktet kan PEFC- og FSC-sertifisert på forespørsel, avhengig av sertifisering av våre lager.

Elnummer:

Dimensjon: 38mmx600x2400 mm

Farge: Lys grå

Overflatebehandling: R10, AC4, Cfl-S1

Øvrige opplysninger: CE-P6, 1161-CPR-1326



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

GENERELT

Melaminplater og HPL er enkle å rengjøre, forutsatt at de får regelmessig pleie.

Ingen spesielle rengjøringsmidler er nødvendig, men vi anbefaler å bruke universalrengjøringsmiddel eller vindusvasker. Kommersielt tilgjengelige pleieprodukter er tilstrekkelig, forutsatt at de brukes riktig og regelmessig.

Vedlikeholdsprodukter som inneholder etanol, alkohol eller propanol kan også brukes til å rengjøre flate. Bruk av aceton er også tillatt, men det skal alltid skylles av med lunkent vann slik at produktet ikke virker i mer enn 2 minutter.

IKKE BRUK FØLGENDE PRODUKTER FOR PLEIE

- oppvaskmiddel
- Slipende, aggressive rengjøringsmidler, slik som skuresvamper, stålull, sandpapir
- Produkter med hydrogenperoksid
- Gulvrensemidler som inneholder linolje, vaskepulver, møbler og plastrengjøringsmidler som inneholder silisium, blekemiddel, petroleumsbaserte rengjøringsmidler, terpentin, løsemidler (f.eks. cellulose tynnere), skurepulver og pleieprodukter som inneholder slipende komponenter, white spirit
- Pleieprodukter som inneholder sterke (ufortynnede) syrer, baser og salter
- Høytrykksvaskere
- Malingsfjerner

Ettersyn/kontroll

Kontroller for større en 5mm gliper mellom platene.

Kontroller for sprekker i platene eller utbøyinger.

Mesalin – Gulvplater Unilin Deluxe

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

INSTRUKSJONER FOR DAGLIG PLEIE

Vi anbefaler å fjerne alle fete merker, merker og skitt så raskt som mulig, helst innenfor 48 timer. Jo lenger skitten forblir på overflaten, desto vanskeligere vil det være å fjerne det etterpå (f.eks. kaffe- og vinflekker,...). Overflaten kan rengjøres flere ganger daglig med generelle rengjøringsprodukter som glassrens eller universalrengjøringsmiddel, uten å påvirke flate. Rengjør alltid hele overflaten. Dette vil bidra til å forhindre at overflaten blir skinnende enkelte steder over tid.

Anbefalt trinn-for-trinn-plan for rengjøring av overflaten:

1. Fjern store mengder smuss eller støv (hvis det finnes) med en myk børste eller tørr klut og gjør overflaten så ren som mulig.
2. Bruk en svamp eller mikrofiber klut for å rengjøre overflaten. Bland alle formål rengjøringsmiddel med vann, eller spray glassrens direkte på overflaten. Vennligst merk: unngå oppvaskmiddel. Denne inneholder olje for å beskytte huden. Det kan etterlate en film på panelene dine som vil bli synlige over tid.
3. Gni vedlikeholdsproduktet forsiktig inn i overflaten og la det virke (maks. 5 minutter).

Tips: Hvis overflaten din har en blank, matt overflatefinish? I dette kasse, rengjør med sirkulære bevegelser. Hvis overflaten din har en lineær eller uttalt overflatestruktur, gni i retning av strukturen (i stedet for på tvers av den), da dette vil hindre at smuss kommer inn i strukturen.

4. Skyll overflaten grundig med lunkent vann for å fjerne alle spor av rengjøringsprodukt.

5. Tørk overflaten tørr med en myk, tørr klut for å unngå striper. Unngå å bruke papir, spesielt hvis overflaten har dype overflatestrukturer. Små papirbiter kan få fast i strukturen til designet.

INSTRUKSJONER FOR VANSKELIG FJERNE FLEKKER

For visse flekker som neglelakk, alkoholmarkør, malingsflekker, kulepennflekker osv. anbefalt trinn-for-trinn-plan beskrevet ovenfor er kanskje ikke tilstrekkelig til å rengjøre fullstendig flate.

Anbefalt trinn-for-trinn-plan for flekker som er vanskelige å fjerne:

1. Fjern store mengder smuss eller støv (hvis det finnes) med en myk børste eller tørr klut og gjør overflaten så ren som mulig.
2. Bruk en svamp eller mikrofiber (lofri) klut for å rengjøre overflaten. Bland aceton med vann og påfør dette på overflaten.
3. Gni forsiktig inn acetonen blandet med vann inn i overflaten og la den virke (maks. 2 minutter).

Tips: Hvis overflaten din har en jevn, jevnere (f.eks. supermatt) overflatefinish? I dette kasse, rengjør med sirkulære bevegelser. Hvis overflaten din har en lineær eller uttalt overflatestruktur, gni i retning av strukturen (i stedet for på tvers av den), da dette vil hindre at smuss kommer inn i strukturen.

4. Skyll overflaten grundig med lunkent vann for å fjerne alle spor av aceton.

5. Tørk overflaten tørr med en myk, tørr klut for å unngå striper. Unngå å bruke papir, spesielt hvis overflaten har dype overflatestrukturer. Små papirbiter kan få fast i strukturen til designet.

Hvis overflaten din ikke er helt plettfri etter en innledende rengjøring, gjenta alle 5 trinnene.

En magisk svamp (f.eks. Mr Proper Magic Gum) kombinert med en generell, ikke-slipende rengjøring

Mesalin – Gulvplater Unilin Deluxe

produktet kan brukes til (veldig) vanskelige flekker. Gni forsiktig over overflaten, aldri trykk også hard. Vi anbefaler å rengjøre hele overflaten, ikke bare flekken, slik at overflaten blir rengjort jevnt. Bruk den magiske svampen hvis den anbefalte trinn-for-trinn-planen for rengjøring av overflaten ikke har ønsket resultat.

FJERNING AV MIKRORIPER

Skulle det oppstå små mikroriper, anbefaler vi å følge med denne trinnvise planen:

1. Rengjør overflaten med en ren myk klut og lunkent vann. Det er ikke nødvendig legge til et rengjøringsmiddel. Gni i retning av strukturen (i stedet for på tvers av den).
2. Tørk overflaten tørr med en myk, tørr klut for å unngå striper. Unngå å bruke papir, spesielt hvis overflaten har dype overflatestrukturer. Små papirbiter kan få fast i strukturen til designet.

Hvis mikroripene ennå ikke er helt forsvunnet, gjenta disse trinnene.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

> 30 år

Garanti og vilkår

Ansvar som oppstår fra denne garantien er begrenset til:

- Skjulte mangler som er tilstede ved leveringstidspunktet. Skjulte feil er feil som ikke var det synlig før eller under montering av veggpanelene.
- Kostnaden for å bringe materialet i samsvar, inkludert kostnadene for frakt og alle kostnader forbundet med lønn og materialer, bæres av kjøper.
- S4S Nordic kan aldri holdes ansvarlig for noen form for følgeskader.

Denne garantien dekker ikke skade på produktet forårsaket av:

- Feil installasjon
- Ulykker, defekt eller feil bruk (f.eks. riper, bulker, bulker eller skader fra slipemiddel materialer), forårsaket av entreprenøren, et serviceselskap eller sluttbrukeren
- Eksponering for ekstreme temperaturer
- Vannskade
- Brann eller eksplosjon
- Feil vedlikehold

Garanti for materialer og deler 5 år

Garanti for utførelse 5 år

Fuktbestandighet

Tåler moderate fuktmengder.

Renholdsvennlighet

Middels

Øvrige opplysninger

Mesalin – Gulvplater Unilin Deluxe

Se vedlagt brosjyre for punktlaster og lastvarighet.



Mezzanine

Innovative industrial floor panels



UNILIN bvba, division panels
Hogheestraatweg 225, 8780 Oostrozebeke, Belgium
T: +32 (0)9 840 91 20 - F: +32 (0)9 840 91 21
info.panels@unilin.com - www.unilin.com

DECLARATION OF PERFORMANCE	
Reference :	DOPMezzanineU7/SupremeDeluxeTG1
Commercial name :	Mezzanine U7 Supreme Deluxe TG
Product type :	Mezzanine faced tongue and groove panel
Reference standard :	Wood Based Panel - EN 13986+A1:2015 Annex A Table A.4
CE Class :	P6
Field of application :	Internal use as a structural component in dry conditions
AVCP Class :	2+
Certification number :	1161-CPR-1326
Produced at :	Breestraat 4,8-8710 Wilsbeke
	Ingelmunsterbeemweg 299,8-8780 Oostrozebeke

Essential Characteristic	Unit	Reference	Thickness range (mm)		
			25	25-51	>52
Bending strength	N/mm ²	EN 312 table 9	18	18	15
Modulus of elasticity in bending	N/mm ²	EN 312 table 9	2700	2700	2600
Internal bond	N/mm ²	EN 312 table 9	0,40	0,40	0,35
Swelling in thickness, 24h	%	EN 312 table 9	15	15	14
Formaldehyde emission class	Class	EN 13986 table B1	E1	E1	E1
Formaldehyde content	mg/100g	EN 120	< 8	< 8	< 8
Reaction to fire	Class	EN 13501-1	D-s2,d0	D-s2,d0	D-s2,d0
Reaction to fire (Flooring)	Class	EN 13501-1	B _s -fl	B _s -fl	B _s -fl
Water vapour permeability μ	wt	EN 13986 table 9	NPD	NPD	NPD
Airborne sound insulation	dB	EN 13986 table 10	NPD	NPD	NPD
Sound absorption α		EN 13986 table 10	0,10/0,25	0,10/0,25	0,10/0,25
Thermal conductivity λ	W/m.K	EN 13986 table 11	0,13	0,13	0,13
Strength - tension f _t	N/mm ²	EN 12369-1	8,3	8,3	7,8
Strength - compression f _c	N/mm ²	EN 12369-1	12,2	12,2	11,9
Strength - bending f _b	N/mm ²	EN 12369-1	12,5	12,5	11,7
Strength - panel shear f _v	N/mm ²	EN 12369-1	6,5	6,5	6
Strength - planar shear f _v	N/mm ²	EN 12369-1	1,7	1,7	1,7
Stiffness - tension E _t	N/mm ²	EN 12369-1	1900	1900	1800
Stiffness - compression E _c	N/mm ²	EN 12369-1	1900	1900	1800
Stiffness - bending E _b	N/mm ²	EN 12369-1	3300	3300	3100
Stiffness - panel shear G _v	N/mm ²	EN 12369-1	950	950	900
Impact resistance	Class	EN 12871	NPD	NPD	NPD
Punching shear strength F _{max}	N/mm ²	EN 1195	NPD	NPD	NPD
Punching shear strength F _{max}	N/mm ²	EN 1195	NPD	NPD	NPD
Punching shear strength F _{max}	N/mm ²	EN 1195	NPD	NPD	NPD
Linear expansion ΔL ₁₀₀	mm/m	EN 318	< 4	< 4	< 4
Mechanical durability (mod, kdel)		Shall be taken from :	EN 1995-1-1	EN 1995-1-1	EN 1995-1-1
Biological durability	Service Class	EN 335	1	1	1
Content of PCP	ppm	EN 13986-5.18	<5	<5	<5

Informative Characteristics	Unit	Reference	Thickness range (mm)		
			25-32	32-52	>52
Formaldehyde content	mg/100g	EN 120	< 8 mg/100g D5	< 8 mg/100g D5	< 8 mg/100g D5
Slip resistance class	Class	DIN 51130	R10	R10	R10
Abrasion resistance	Class	EN 13329 table 2	AC 4	AC 4	AC 4
Impact resistance (small dia ball)	Class	EN 13329 table E1	IC 1	IC 1	IC 1
Impact resistance (large dia ball)	Class	EN 13329 table E1	IC 1	IC 1	IC 1

Version date :

6/05/2019

Lode De Boe,

President UNILIN bvba, division panels



4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Zethus AS/S4S Nordic AS
Postadresse	Billingstadsletta 91
Postnr. og poststed	1396 Billingstad
Telefon	47178844
E-post	post@zethus.no
Internett	www.Zethus.no www.solutions4storage.com